



Suoritustasoilmoitus

① SOLITEX ADHERO 3000

② 1AR04027

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Aluskatteet

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu souritustaso SFS-EN 13859-1 / -2 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritustaso
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	30 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	0,5 m
Paino	SFS-EN 1849-2	240 ±5 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,70 ±0,05 mm
sd-arvo	SFS-EN ISO 12572	0,40 ±0,08 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	C - s1,d0
	SFS-EN 13583	läpäissyt
Vesitiiveys uutena/vanhennettu*	SFS-EN 1928	W1 / W1
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	70 ±20 % / 70 ±20 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	40 ±20 % / 50 ±20 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (B) / -2 (B)	170 ±30 N / 220 ±30 N
*) Kestävyys 100 °C keinotekoisen vanhennuksen jälkeen	SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296	läpäissyt
Kylmätaivutettavuus	SFS-EN 1109	-40 °C

Mittatoleranssi: ¹: +0; ²: +0

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Suoritustason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja

Michael Förster, Tekninenjohtaja

Schwetzingen, 27.7.2024