



Suoritusasoilmoitus

① SOLITEX FRONTA WA connect

② 16318

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Tuulensuoja- ja aluskatteet seiniin

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu suoritusaso SFS-EN 13859-2 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritusaso
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	50 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	1,5 m
Paino	SFS-EN 1849-2	100 ±5 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
sd-arvo	SFS-EN ISO 12572	0,05 ±0,02 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	E
Vesitiiveys uutena/vanhennettu*	SFS-EN 13859-2	W1 / W1
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (A)	210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (A)	85 ±10 % / 85 ±10 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-2 (A)	70 ±10 % / 70 ±10 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (B)	110 ±20 N / 140 ±20 N
*) Kestävyys vanhennevuuskokeen jälkeen	SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296	läpäissyt
Kylmätaivutettavuus	SFS-EN 1109	-40 °C

Mittatoleranssi: ¹: +0,5 m; ²: +0,05 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Suoritusason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja

Michael Förster, Tekninenjohtaja

Schwetzingen, 10.7.2024