



Suoritusasoilmoitus

① SOLITEX MENTO PLUS

② 12905

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Aluskatteet

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu souritustaso SFS-EN 13859-1 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritusaso
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	50 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	1,5 m
Paino	SFS-EN 1849-2	175 ±5 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,60 ±0,10 mm
sd-arvo	SFS-EN ISO 12572	0,08 -0,03 +0,10 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	E
Vesitiiveys uutena/vanhennettu*	SFS-EN 13859-1	W1 / W1
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (A)	430 ±30 N/5 cm / 330 ±30 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-1 (A)	495 ±30 N/5 cm / 315 ±30 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (A)	20 ±5 % / 20 ±5 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-1 (A)	20 ±5 % / 20 ±5 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (B)	300 ±30 N / 300 ±30 N
*) Kestävyys vanhenevuuskokeen jälkeen	SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296	läpäissyt
Kylmätaivutettavuus	SFS-EN 1109	-40 °C

Mittatoleranssi: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Suoritusason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja
Schwetzingen, 5.8.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja