

pro clima®

TESCON NAIDECK Mono Patch

Yksipuolinen butyylikumiteippi naulan ja ruuvin reikien tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

TESCON NAIDECK Mono Patch on kalvopintainen akrylaatilla modifioitu butyylikumiteippi ruuvien, nauhojen ja muiden kiinnikkeiden reikien tiivistämiseen. Sitä käytetään esimerkiksi tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä aluskatteeseen syntyvien reikien paikkaamiseen. Butyylikumin sisältämä akrylaatti parantaa nauhan tarttumista viileissä lämpötiloissa.

TESCON NAIDECK Mono Patch on venyvä, n. 1 mm paksu valmiiksi katkottu teippi, joka tunkeutuu ruuvin tai naulan mukana syvälle puuhun. Se sulkee aluskatteeseen syntyvän naulanreiän ja suojaa kattopaarretta naulaa pitkin tulevalta kosteudelta.

TESCON NAIDECK Mono Patch asennetaan naulan tai ruuvin kohdalle tuuletusriman ja aluskatteen väliin. Teippi voidaan asentaa joko aluskatteeseen tai tuuletusrimaan ennen riman naulaamista paikoilleen.



EDUT

- ✓ Säästää materiaalia. Liimataan vain naulan alle.
- ✓ Liukas pintakalvo helpottaa asentamista.
- ✓ Joustava ja vedenpitävä materiaali.
- ✓ Tarttuu lujasti kiinni.
- ✓ Tunkeutuu syvälle puuhun.
- ✓ Ei sisällä bitumia.
- ✓ Asennuslämpötila alkaen -10 °C.

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ruuvien, nauhojen ja muiden kiinnikkeiden reiät kaikissa puurakenteissa.

TEIPIN ASENTAMINEN

Työskentelylämpötilan tulisi olla välillä -10 °C - +35 °C. Alhaisemmassa lämpötilassa teipin tartunta heikkenee. Korkeammassa lämpötilassa butyylikumi pehmenee liikaa ja sen asentaminen hankaloituu. Teippiä ei saa asentaa jäätyneelle alustalle.

Alustan kunnostaminen

Butyyliteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.

Butyyliteipin asentaminen

TESCON NAIDECK Mono Patch -butyyliteipin tarkoitus on tiivistää esimerkiksi tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä kattopaarteisiin ja aluskatteeseen syntyvät naulojen reiät.

TESCON NAIDECK Mono Patch -butyyliteippi asennetaan tuuletusriman ja aluskatteen väliin. Teippi voidaan asentaa joko aluskatteeseen tai tuuletusrimaan ennen riman naulaamista paikoilleen.


Teipin suoja-paperi poistetaan ja teippi asennetaan alustaansa niin, ettei sen alle jää ilmataskuja. Nauha tulee asentaa alustaansa rypyttömästi.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISEET TIEDOT

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Pintamateriaali | Polyetyleni (PE) kalvo |
| Liima | Akrylaatilla modifioitu butyylikumi |
| Suojapaperi | Silikonoitu paperi |
| Väri | Musta kalvo, harmaa butyylikumi |
| Työskentelylämpötila | -10 °C - +35 °C |
| Lämpötilankesto | Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C |
| Palan paksuus | 1,1 mm |
| Säilyvyys | 6 kk alustaansa liimattuna |
| Säilytys | Viileässä ja kuivassa |

| Kpl / Itk | Tuote nro | EAN | Leveys (mm) | Pituus (m) | Rullassa (kpl) |
|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|
| 4 | 1AR02157 | 4026639221575 | 82 | 62 | 300 |



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



SOLITEX MENTO
Aluskatteet



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine