



CONTEGA SOLIDO IQ

Älykäs liitosnauha ikkunoille ja oville. Sopii sekä sisä- että ulkopuolelle

TUOTEKuvaus

CONTEGA SOLIDO IQ on ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen tarkoitettu älykäs liitosnauha. Nauhan diffuusiovastus vaihtelee suhteellisen ilmankosteuden mukaan välillä 0,4 - 25 m. Ominaisuuksiensa vuoksi nauhaa voi käyttää sekä ulko- että sisäpuolella. Talvella Contega Solido IQ estää vesihöyryn kulkeutumisen tilkerakoon ja kesällä se kuivattaa rakenteita päästämällä tilkerakoon kertyneen kosteuden haihtumaan lävitseen.

CONTEGA SOLIDO IQ -liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydeltä, joten se sopii myös jo asennetuille ikkunoille. Modifioitu vedenkestävä Solid-liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.

50 mm leveässä nauhassa on kaksi irrotuskaistaa, mikä helpottaa nauhan asentamista. Irrotuskaistojen jako on 10/40 mm. 40 mm leveässä nauhassa on vain yksi irrotuskaista.

CONTEGA SOLIDO IQ on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha. Ohut nauha on helppo taittaa rakenteen nurkkaan ja sen päälle riittää hienotasointus tai maalaus. Nauha sopii sekä puu- että kivirakenteille.



KÄYTTÖKOhteet JA ALUSTAT

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmit
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat
- ✓ Maalattut pinnat
- ✓ Sileät betonipinnat
- ✓ Harkko- ja tiilirakenteet
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat

EDUT

- ✓ Muuttuva diffuusiovastus
- ✓ Ilma- ja vesitiivis materiaali
- ✓ Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- ✓ Joustava nauha antaa rakenteille liikkumisvaraa
- ✓ Ylitasoitettava ja maalattava kiviainesalustoilla

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen vähimmäisleveydet "Tekniset tiedot" -taulukosta.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan PU-vaahdon purseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti kiinni olevat kerrokset poistetaan ja tarvittaessa alusta tasoitetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi.

Kiviaineiset alustat pohjustetaan TESCON JK- pohjustusaineella. Huokoinen puukuitulevy pohjustetaan TESCON PRIMER RP- pohjustusaineella.

Liitosnauhan asentaminen

Karmin reunaan piirretään apuviiva niin, että liitosnauha jää piiloon tulevan peitelistan alle.

Liitosnauhan kapeampi suojarahaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään karmiin apuviivaa myöten ensin karmin pystysivuille ja sen jälkeen vaakasivuille. Kulmissa nauhat tuodaan toistensa yli ristiin.

Jos rakenteessa on ikkunasyvennys, nurkkiin asennetaan ensin Tescon Incav -nurkkakappaleet. Karmin mittainen liitosnauha kiinnitetään apuviivaa myöten niin, että se ulottuu reilusti nurkkakappaleen päälle. Nurkka voidaan tiivistää myös liitosnauhan päälle asennettavalla erillisellä liitosnauhan palalla.

Lopuksi nurkan ilmatiiveys varmistetaan AEROSANA VISCONN- tai AEROSANA VISCONN FIBRE -tiivistyspinnotteella.

Liitosnauhan voi peittää listalla, tasoitteella ja maalilla. Liitosnauhan maalaaminen ilman tasoitetta ei ole suositeltavaa, koska liitosnauhan kangas peittyy huonosti. Liitosnauhan päälle tasoitettaessa on varmistettava, että nauha on hyvin kiinni alustassaan ja että sen alla ei ole ilmakuplia.

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polyetyleni-kopolymeeri (PE)
Liima	Vedenkestävä Solid-liima
Väri	Valkoinen
Paksuus	0,2 mm
Diffusiovastus (sd H ₂ O)	0,4 - 25 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Säänkesto	3 kk suojaamattomana
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Maalattu karmi 5 mm, betoni ja puukuitulevy 30 mm, muut pinnat 20 mm.



	Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
CONTEGA SOLIDO IQ 40	12	1AR03646	4026639236463	40	30	-
CONTEGA SOLIDO IQ 50	12	1AR02755	4026639227553	50	30	10 / 40

JÄRJESTELMÄTUOTTEET



TESCON PRIMER RP
Siveltävä pohjustusaine



TESCON JK
Pohjustusaine



AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistysmassa



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale